



1K-Kunststoffprimer

d 8/0609

Seite 1 von 1

Produkt-Information

1K-Haftprimer für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe:
ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.
Ergiebigkeit: 8 - 10 m² / Liter

Farbtöne	transparent-silber			
Mischungsverhältnis				
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20° C	12 - 15 s 4 mm DIN			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	3 - 4 bar	1,2 - 1,4 mm	1	
Airless / Airmix				
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm	3 - 5 µm, keine dicken Schichten auftragen			
Ablüftzeit	ca. 10 Min.			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20° C	10 Min.			
Objekttemp. 60° C				

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Lackieraufbau L7 „Kunststofflackierung“ beachten.

Kennzeichnung

VbF

Gefahrstoffverordnung

1K-Kunststoffprimer

A I

leicht entzündlich, Xn gesundheitsschädlich,
enthält Xylol

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.