

· TECHNISCHES DATENBLATT · TECHNICAL DATASHEET · FICHA TÉCNICA ·

Kabinenfolie mit Klebeband 318631

Pre-taped masking sheeting for cabins

Film para cabinas con cinta

Nr. No. No.	Eigenschaft Properties Características	Einheit Measuring Unit Unidad	Meßwert Value Valor de medición	Meßmethode Measuring Method Método de mediación
1	Dichte Density Densidad	g / cm ³	1,095	<i>in Anlehnung an following según</i> DIN EN 1183
2	Dicke Thickness Grosor	µm	15	<i>in Anlehnung an following según</i> GPA (Thicknessprofile)
3	Farbe Colour Color		Weiss white Blanco	
4	Abmessung und Ausführung Dimension and Design Dimensión y ejecución	m	2,5 x 20	
5	Temperaturbeständigkeit Temperature Stability Resistencia térmica	°C	105	
6	Innendurchmesser Hülse Interior Diameter Core Diámetro interior Mandril	mm	25	
7	Farbhaftung Corona Treatment Tratamiento Corono	Dyn	42	
8	Daten Klebeband	<u>Basis:</u> Krepppapier beige <u>Adhesiv:</u> auf Kautschukbasis <u>Dicke:</u> 0,14 mm <u>Klebkraft auf Stahl:</u> 7,5 N/25mm <u>Bruchdehnung:</u> 85 N/25mm <u>Längendehnung:</u> 10 % <u>Temperaturbeständigkeit:</u> 80 °C		
	Datos Cinta	<u>Base:</u> papel crepado , color chamois <u>Adhesivo:</u> base caucho <u>Espesor total:</u> 0,14 mm <u>Adhesión al acero:</u> 7,5 N/25mm <u>Resistencia a la tracción SM:</u> 85 N/25mm <u>Alargamiento de rotura:</u> 10 % <u>Resistencia a Temperatura:</u> 80 °C		
	Tape data	<u>Carrier:</u> papel crepp , color beige <u>Adhesive base:</u> rubber <u>Thickness total:</u> 0,14 mm <u>Peel adhesion:</u> 7,5 N/25mm <u>Tensile strenght:</u> 85 N/25mm <u>Elongation:</u> 10 % <u>Temperature resistance:</u> 80 °C		

Kabinenfolie mit Klebeband 318631

Pre-taped masking sheeting for cabins

Film para cabinas con cinta

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND ANWENDUNG		
INDICATIONS FOR STORAGE AND APPLICATION		
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN Y EL ALMACENAJE		
a)	Lagerzeit Storage time Tiempo de almacenaje	ab Lieferdatum 6 Monate 6 months from delivery date 6 meses despues de la entrega
b)	Lagertemperatur Ttorage temperature Temperatura de almacenaje	+ 20° C / ± 10° C
c)	Relative Luftfeuchtigkeit Relative humidity (RH) Humedad relativa del aire	30 - 90 %
d)	Lagerung Storage Almacenaje	in geschlossenen Räumen in closed rooms en espacios cerados
e)	Einwirkung von UV-Strahlung Exposure to UV-radiation Exposición a rayos UV	ist zu vermeiden *nicht zutreffend bei UV-stabilisierter Folie to avoid *not applicable for UV-resistant film a evitar *no aplicable en film resistente a UV

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es die Horn & Bauer GmbH & Co. KG verlässt und umfasst nicht die gegebenenfalls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.

This technical information has been given to the best of our knowledge. The above mentioned standards are average values and no granted assurance of special properties. This statement is limited to the material, in the state as it leaves the company Horn & Bauer GmbH & CO. KG and does not include possible modifications by conversion and/or handling after dispatch.

Los datos que aparecen en esta hoja de especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Los datos arriba indicados son valores promedios y no constituyen una garantía real de sus propiedades. Esta declaración se limita al material suministrado de Horn & Bauer GmbH & Co.KG y no abarcan modificaciones en procesos posteriores de su manipulación y/o conversión despues de su entrega.